

PRIMOCOLOR

Technisches Merkblatt

GK-Sperrgrund

Produktbeschreibung:

Wasserverdünnbares Grundieranstrichmittel mit Quarzsand für Problemuntergründe im Innenbereich. Emissionsarm- und lösemittelfrei.
Emissionsarm- und lösemittelfrei, diffusionsfähig. PrimoColor-GK-Sperrgrund enthält einen feinen Quarzsand und dient somit gleichzeitig als Quarzbrücke für nachfolgende Oberputze. Wirkt isolierend bei obengenannten Problemuntergründen, wo herkömmliche Dispersionsfarben versagen. Für Wohnräume, Küchen, Bäder, Gaststätten etc. PrimoColor-GK-Sperrgrund ist problemlos zu verarbeiten. In der Regel genügt ein satter Auftrag um die Isolierwirkung zu erreichen. Nur bei extremer Untergrundverunreinigung kann ein weiterer Anstrich erforderlich sein (Vorversuche durch Probeanstrichflächen). Der zweite Anstrich darf erst nach vollständiger Durchtrocknung des ersten Anstriches aufgebracht werden (ca. 12 - 15 Stunden). Nach einer nochmaligen Trocknungsdauer von ca. 12 - 15 Stunden kann der Oberputz aufgebracht werden.

Anwendungsgebiet:

Grundieranstrich mit hohem Haftvermögen und sehr guter Isolierwirkung auf Wand- und Deckenflächen für die Bindung von Tabakvergilbungen, trockenen Wasserflecken, Ruß-, Öl- und Fettflecken vor nachfolgender Dekorbeschichtung. Ebenso geeignet für Hartfaser- und Spanplatten (durchschlagende Inhaltsstoffe aus dem Untergrund werden gut abgesperrt) nicht jedoch für herkömmliche Hölzer. Besonders als Voranstrich für Gipskartonplatten bei nachfolgendem Putzauftrag.

Untergrund:

Dieser muss trocken, fest und frei von Staub und Schalöl sein. Lose Teile sind zu entfernen.

Materialverbrauch:

Ca. 150-200 ml/m² je Anstrich

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur :

Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Grundierung und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken.

Verarbeitung:

Streichen, rollen, spritzen (Feinputzspritzgerät).

Technische Daten:

Zusammensetzung:	Wässrige spezielle Polymeremulsion, Titandioxid, Füllstoffe, Additive, Konservierungsmittel Wasser
Dichte:	Ca.:1,3 g/ cm ³
Farbton:	Weiss
Abtönen:	Darf nicht abgetönt werden. Nicht mit anderen Farben mischbar!
Trocknung:	Überarbeitbar nach ca. 24h bei 20° C und 65% rel.- Luftfeuchte.
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Gefahrstoffverordnung:	Entfällt
Angaben zum Transport:	Kein Gefahrgut
Produkt - Code:	M - GP 01
EU-Grenzwert für dieses Produkt:	Kategorie; g(Wb): 30g/l (2010) Dieses Produkt enthält <1g/l VOC
Entsorgung:	Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Information

PRIMOCOLOR

Technisches Merkblatt

Lagerung:

Kühl, trocken, frostfrei.
Lagerstabilität im gut verschlossenen Original-gebände 12 Monate.