

# PRIMOCOLOR

## Technisches Merkblatt

### ID - Kleber

Art.-Nr. 7500440

<b>Produktbeschreibung:</b>	Einkomponenten Dispersionskleber. Systemprodukt im PRIMOCOLOR-WDV-SYSTEM. Elastischer, spannungsarmer Kleber.										
<b>Anwendungsgebiet:</b>	Für die Verklebung von EPS-Dämmplatten auf Holzbauplatten, Holz-Mehrschichtplatten, zementgebundenen Werkstoffplatten sowie Gipsfaserplatten. <b>Untergrund:</b> Trockene, unbehandelte, schwach saugende, absolut planebene Holzbauplatten, z. B. Holzspan-Flachpreßplatten V 100, Bau-Furniersperrholzplatten, Holz-Mehrschichtplatten, zementgebundene Werkstoffplatten, wie Eterplan, Duripanel, sowie Gipsfaserplatten.										
<b>Materialverbrauch:</b>	Ca. 1,3 - 1,5 kg / m <sup>2</sup>										
<b>Verarbeitung:</b>	PRIMOCOLOR-ID-Kleber ist verarbeitungsfertig. Das Auftragen erfolgt vollflächig im Kammbettverfahren mit einer Zahntraufel, 4 x 4 mm bzw. 6 x 6 mm, auf den Untergrund bzw. auf die EPS-Dämmplatte. <b>Die EPS-Dämmplatten müssen in den nassen Kleber eingelegt werden.</b> Um eine Hautbildung des Klebers zu vermeiden, ist je nach Witterung nur so eine große Fläche mit Kleber anzulegen, wie in ca. 10 Minuten mit EPS-Dämmplatten belegt werden kann. Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des PRIMOCOLOR-ID-Klebers und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.										
<b>Trocknungszeit:</b>	Mindestens 24 Stunden bei 20°C und 65 % rel.Luftfeuchte. Bei ungünstigen Luftfeuchten und niedrigen Temperaturen entsprechend länger.										
<b>Lagerung:</b>	Kühl und frostfrei										
<b>Technische Daten:</b>	<table><tr><td>Bindemittel:</td><td>Wässrige Copolymer - Dispersion</td></tr><tr><td>Konsistenz:</td><td>Pastös</td></tr><tr><td>Spez. Gew:</td><td>Ca.: 1,3 g/ cm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Gefahrstoffverordnung:</td><td>Entfällt</td></tr><tr><td>Produkt-Code:</td><td>M - DF 02</td></tr></table>	Bindemittel:	Wässrige Copolymer - Dispersion	Konsistenz:	Pastös	Spez. Gew:	Ca.: 1,3 g/ cm <sup>3</sup>	Gefahrstoffverordnung:	Entfällt	Produkt-Code:	M - DF 02
Bindemittel:	Wässrige Copolymer - Dispersion										
Konsistenz:	Pastös										
Spez. Gew:	Ca.: 1,3 g/ cm <sup>3</sup>										
Gefahrstoffverordnung:	Entfällt										
Produkt-Code:	M - DF 02										